

Jotamastic 87 GF

Popis produktu

Dvousložkový, polyaminy vytvrzující epoxy-mastikový nátěr. Je to vysokosušinnový, silnovrstvý nátěr tolerantní k přípravě podkladu. Pro zlepšení odolnosti vůči abrazi a poškrábání je zesílen skleněnými vločkami. Speciálně navržen pro podmínky, ve kterých optimální příprava podkladu není možná nebo žádoucí. Poskytuje dlouhodobou ochranu v těžkých korozních podmínkách. Lze jej použít jako základní nátěr, mezivrstvu, vrchní nátěr nebo jako jednovrstvý nátěr v atmosférických podmínkách a v ponoru. Vhodný na náležitě připravené ocelové podklady nebo na podklady se starými nátěry. Lze jej nanášet v teplotách pod bodem mrazu.

Typické použití

Obecně:

Primárně navržený pro údržbu a opravy. Mimořádně vhodný na povrchy vystavené značné mechanické zátěži, jako jsou místa s hustým provozem.

Schválení a certifikace

Pomalé šíření ohně třídy 1, BS 476, Part 7, 1971. Warrington Fire Research, Naval Eng., Stand 713: Issue 3

Obilí, Newcastle Occupational Health

Další certifikáty a schválení jsou dostupné na vyžádání.

Další dostupné varianty

Jotamastic 87

Jotamastic 87 Aluminium

Každá varianta má vlastní technický list.

Barevné odstíny

Omezený počet odstínů

Údaje o produktu

Vlastnost	Test/standard	Popis
STANDARDNÍ VERZE		
Objem pevných látek	ISO 3233	80 ± 2 %
Lesk (GU 60 °)	ISO 2813	pololesklý (35-70)
Bod vzplanutí	ISO 3679 Metoda 1	35 °C
Specifická hmotnost	výpočet	1,4 kg/l
VOC – US/Hong Kong	US EPA postup 24 (testováno) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	250 g/l
VOC – EU	IED (2010/75/EU) (výpočet)	241 g/l
VOC – Čína	GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (testováno)	180 g/l
VOC-Korea	Korea Clean Air Conservation Act (tested)	251 g/l
ZIMNÍ VERZE		
Objem pevných látek	ISO 3233	70 ± 2 %
Bod vzplanutí	ISO 3679 Metoda 1	31 °C
Specifická hmotnost	výpočet	1,4 kg/l

Jotamastic 87 GF

VOC – US/Hong Kong	US EPA postup 24 (testováno) (CARB(SCM)2007, SCAQMD rule 1113, Hong Kong)	271 g/l
VOC – EU	IED (2010/75/EU) (výpočet)	272 g/l
VOC – Čína	GB/T 23985-2009 (ISO 11890-1) (testováno)	207 g/l
VOC-Korea	Korea Clean Air Conservation Act (tested)	299 g/l

Data jsou typická pro tovární výrobky, v závislosti na barevném odstínu mohou vykazovat mírné odchylky. Všechny údaje platí pro natužený produkt.
Popis stupně lesku: Podle definice „Nátěrové hmoty Jotun“.

TLoušťka vrstvy

Typický doporučený rozsah tloušťky vrstvy

STANDARDNÍ VERZE

Tloušťka suché vrstvy	200 - 350 μm
Tloušťka mokré vrstvy	250 - 440 μm
Teoretická vydatnost	4 - 2,3 m ² /l

ZIMNÍ VERZE

Tloušťka suché vrstvy	200 - 300 μm
Tloušťka mokré vrstvy	285 - 430 μm
Teoretická vydatnost	3,5 - 2,3 m ² /l

Příprava podkladu

Pro zajištění dokonalé přilnavosti k podkladu musí být všechny povrchy čisté a suché, bez jakékoliv kontaminace.

Optimálních vlastností nátěru, včetně přilnavosti, protikorozní ochrany, odolnosti vůči teple a chemikáliím, je dosaženo při doporučené přípravě podkladu.

Příprava podkladu – souhrnná tabulka

Podklad	Stupeň přípravy	
	Minimální	Doporučený
Uhlíková ocel	St2 (ISO 8501-1)	Sa 2 (ISO 8501-1)
Ocel opatřená dílenským základem	Čistý, suchý, nepoškozený dílenský základ (ISO 12944-4 6.1)	Sa 2 (ISO 8501-1)
Natřené povrchy	Čistý, suchý a nepoškozený kompatibilní povlak (ISO 12944-4 6.1)	Čistý, suchý a nepoškozený kompatibilní povlak (ISO 12944-4 6.1)

Jotamastic 87 GF

Aplikace

Způsoby aplikace

- Stříkání : Vysokotlaké stříkání.
Štětec : Doporučeno pro pásové nátěry a malé plochy. Je nutno věnovat pozornost dodržení předepsané tloušťky vrstvy.

Mísící poměry (objemově)

STANDARDNÍ VERZE

Jotamastic 87 GF Comp. A	6 dílů
Jotamastic 87 Standard Comp. B	1 díl

ZIMNÍ VERZE

Jotamastic 87 GF Comp. A	4 díly
Jotamastic 87 Wintergrade Comp. B	1 díl

Ředění / Čištění

Ředidlo Jotun Thinner No.17

Parametry vysokotlakého stříkacího zařízení

Velikost trysky (tisíciny palce)	21 – 27
Tlak na trysce	200 barů/ 2900 psi

Doba schnutí a vytvrzování

Teplota podkladu	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
STANDARDNÍ VERZE						
Zaschlý na dotyk				18 h	7 h	2 h
Pochozí				24 h	10 h	4 h
Zaschlý pro přetížení (minimum)				24 h	10 h	4 h
Plně zatížitelný (vytvrzený)				14 d	7 d	2 d
ZIMNÍ VERZE						
Zaschlý na dotyk	24 h	18 h	12 h	6 h	3,5 h	
Pochozí	80 h	44 h	26 h	16 h	6 h	
Zaschlý pro přetížení (minimum)	80 h	44 h	26 h	16 h	6 h	
Plně zatížitelný (vytvrzený)	21 d	14 d	7 d	3 d	2 d	

Jotamastic 87 GF

Doby zasychání a vytvrzování platí při kontrolované teplotě, relativní vlhkosti vzduchu pod 85 % a v rozsahu běžných DFT produktu.

Zaschlý na dotyk: Stav schnutí, kdy mírný tlak prstem nezanechává otisk a povrch nelepí.

Pochozí: Stav schnutí, kdy povlak snáší normální chůzi bez trvalých stop, otisků nebo jiné fyzického poškození.

Zaschlý pro přetírání, minimum: Nejkratší doba před tím, než lze aplikovat další nátěr.

Plně zatížitelný (vytvrzený): Nejkratší doba před tím, než lze nátěr vystavit účinkům prostředí/ média.

Indukční doba a doba zpracovatelnosti

Teplota barvy	10 °C	23 °C	40 °C
STANDARDNÍ VERZE			
Indukční doba		10 min	
Doba zpracovatelnosti	4 h	2 h	1 h
ZIMNÍ VERZE			
Doba zpracovatelnosti		1 h	

Teplotní odolnost

	Trvale	Teplota	Krátkodobě*
Suché teplo	120 °C		-
V ponoru, mořská voda	50 °C		60 °C

* odolný po dobu max. 1 hod.

Uvedené teploty se vztahují k zachování ochranných vlastností. Estetické vlastnosti se mohou při těchto teplotách zhoršovat.

Nátěr v ponoru odolává různým teplotám v závislosti na chemickém zatížení a na tom, jestli je ponor trvalý nebo proměnlivý. Teplotní odolnost je ovlivněna celým nátěrovým systémem. V rámci jednoho nátěrového systému je nutné, aby všechny jeho složky měly podobnou teplotní odolnost.

Kompatibilita

V kombinaci s tímto produktem mohou být v závislosti na konkrétní expozici nátěrového systému použity různé základní a vrchní nátěry. Některé příklady jsou uvedeny níže. Pro doporučení konkrétního nátěrového systému kontaktujte zastoupení firmy Jotun.

Předcházející nátěr: epoxidový dílenský základ, anorganický zinksilikátový dílenský základ, epoxid, zinkový epoxid, epoxymastik, anorganický zinksilikát

Následující nátěr: polyuretan, epoxid, akrylát, vinyl epoxy

Jotamastic 87 GF

Balení (typické)

	Objem (litry)	Velikost obalu (litry)
Jotamastic 87 GF Comp. A	16	20
Jotamastic 87 Standard Comp. B	2,7	3
Jotamastic 87 Wintergrade Comp. B	4	5

Objem je uváděn pro průmyslově vyráběné odstíny. Velikost balení a naplněný objem se mohou lišit v závislosti na místních předpisech.

Skladování

Produkt musí být skladován v souladu s místními předpisy. Skladovat v těsně uzavřeném obalu v suchém, chladném, dobře větraném prostoru a vyloučením zdrojů tepla a ohně.

Skladovatelnost při 23 °C

Jotamastic 87 GF Comp. A	48 měsíců
Jotamastic 87 Standard Comp. B	48 měsíců
Jotamastic 87 Wintergrade Comp. B	36 měsíců

V některých oblastech může být nařízena kratší skladovatelnost. Výše uvedená doba je minimální doba skladovatelnosti, po jejím uplynutí musí být funkčnost produktu prověřena.

Upozornění

Tento produkt je určen pouze pro profesionální použití. Aplikátoři a provozovatelé musí být vyškolení, zkušení a musí mít vybavení pro správné míchání a aplikaci povlaků podle technické dokumentace Jotun. Technici a provozovatelé při používání tohoto výrobku musí používat náležitě osobní ochranné pomůcky. Toto upozornění je uvedeno na základě současných znalostí produktu. Návrhy jakýchkoliv odchylek s ohledem na místní podmínky musí být schváleny odpovědným zástupcem Jotun před zahájením prací.

Zdraví a bezpečnost

Věnujte pozornost údajům na etiketě. Používejte na dobře větraném místě. Nevdechujte výpary / aerosol. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte velkým množstvím vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte vhodným čističem a mýdlem s vodou.

Odchylky odstínů

Jotamastic 87 GF

U výrobků, které jsou primárně určené pro použití jako základní a antivegetativní nátěry, mohou jednotlivé výrobní šarže vykazovat drobné barevné odchylky. Tyto výrobky mohou při vystavení slunečnímu záření a klimatickým vlivům křídovat.

Odvolání

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem ke skutečnosti, že výrobek je často používán v podmínkách mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za kvalitu výrobku jako takového. Vyhraujeme si právo na změnu výše uvedených informací bez předchozího upozornění.

Uživatelé by měli vždy konzultovat s výrobcem specifické pokyny týkající se obecně vhodnosti tohoto produktu pro jejich konkrétní potřeby a aplikační postupy.

Pokud existují rozdíly mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu, upřednostňuje se verze v anglickém jazyce (Velká Británie).
